

Scheda Tecnica

Pagina 1 di 2 Data di emissione: 02/04/12

PROTETTIVI

BODY-STAR Codice: 304.0315

Descrizione

Body-Star è un Protettivo per fasce laterali e sottoscocca, a base di resine e gel, sovraverniciabile.



Vantaggi ed impiego

Body-Star è un prodotto formulato per il rifacimento dei sottoscocca e delle fasce laterali delle vetture. La sua formulazione permette infatti la facile riverniciatura delle parti trattate, 30 - 40 minuti dopo l'applicazione.

Le caratteristiche di resistenza all'abrasione ed alla corrosione sono buone, così come la durezza.

Applicazione

Pulire e sgrassare preventivamente la parte da trattare. Dopo aver asciugato e pulito la parte da trattare agitare il contenitore più volte e con energia ed avvitarlo alle apposite pistole con imboccatura a vite, applicare quindi ad una pressione di 4 - 5 atmosfere ad una distanza dal supporto di circa 15 - 25 cm.. Nel caso di confezioni da 18 Lt. è consigliabile miscelare il prodotto prima della sua applicazione. Trascorsi i tempi di appassimento, 30' circa a spessori normali 150, 200 micron, possiamo verniciare con qualsiasi smalto da carrozzeria o fondo. Il prodotto applicato e verniciato non va sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima di 24 ore circa (per esempio il lavaggio della vettura con pompe e getti d'acqua calda a pressione).



Scheda Tecnica

Pagina 2 di 2 Data di emissione: 02/04/12

Caratteristiche Tecniche - Confezione

Bomboletta 1 Kg.

Colore

230N nero, 230G grigio 230B bianco

Fuori polvere

30 - 40 minuti a 20 °C

Velocità di indurimento

circa 2 mm. ogni 8 ore

Viscosità Brookfield (HBT)

da 3.000 a 6.000 mpas 25 °C, g.3, v.20 da 1.000 a 2.000 mpas 25 °C, q.3, v.100

Residuo secco

70 / 71%

Conservazione

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di 12 mesi dalla data di consegna al Rivenditore.

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Finiture Speciali - Tutti i tipi. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo : 840,00 / VOC del prodotto: 354,81