

ANTIRUGGINE TRASPARENTE**Cod. 306.2020****Descrizione:** Vernice Trasparente Antiruggine per esterni ed interni**Aspetto del Film Asciutto:** disponibile in versione Brillante, Opaca**Utilizzo:** Vernice Trasparente per tutte le superfici e gli oggetti metallici nuovi che si vogliano proteggere, lasciando inalterato l'aspetto originale del supporto o dell'oggetto. Assicura la protezione dei supporti ferrosi e non ferrosi contro la corrosione, l'invecchiamento, l'ossidazione. Formulata con Fosfato di Zinco ed inibitori di ruggine.**Caratteristiche Principali**

• PRESERVA DALL'OSSIDAZIONE E DALLA CORROSIONE
• NON INGIALLENTE
• BLOCCA LA RUGGINE
• MANTIENE INALTERATO L'ASPETTO ORIGINALE DEL SUPPORTO
• RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
• RAPIDA ESSICCAZIONE: 15-25 minuti asciutto al tatto
• ESENTE DA GAS DANNOSI PER L'OZONOSFERA
• RIMOZIONE VERNICE: con Acetone e/o Diluente Nitro

Superfici Consigliate**METALLI:** Superfici ferrose, Alluminio, Ottone, Rame, Bronzo, Acciaio, Lamiera Zincata, Ghisa**Formati, Cartoni, Resa**

CONTENUTO NOMINALE	520 ML
CONTENUTO EFFETTIVO	400 ML
CARTONI	6 PEZZI
RESA	1,8-2,2 m²

Modalità d'uso

Utilizzare la bombola a 20-25°C. Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagnomaria (20-25°C), **mai a contatto diretto con la fiamma.**

Agitare la bombola per 1-2 minuti, dopo aver sentito il suono delle biglie contenute nella bombola Spruzzare a 25-30 centimetri dalla superficie da verniciare mantenendo la bombola in posizione verticale. Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente. Per un buon funzionamento la temperatura della bombola deve essere compresa tra 10°C e 30°C.

Preparazione della Superficie

La superficie deve essere asciutta, pulita da oli, grassi, polvere e materiali non aderenti.

Mascherare eventuali parti da non verniciare con nastro adesivo e della carta.

Il numero di passate consigliate è in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose.

Consigli Utili

***Per eliminare unto, grasso, sporco:** utilizzare solventi non aggressivi o detersivi casalinghi

***Per evitare colature:** utilizzare lo spray in ambiente caldo (20-25°C) e con tempo asciutto. Applicare passate leggere ed incrociate

***Per non sporcare:** mascherare le parti da non verniciare con nastro adesivo molto largo o con carta.

In caso di verniciatura all'interno di piccoli oggetti, costruire un box di cartone chiuso sui 4 lati in cui collocare l'oggetto, e procedere con l'applicazione della vernice.

***Per una buona protezione antiruggine:** applicare minimo 8 passate incrociate a distanza di 10 minuti tra una passata e l'altra.

***Sopraverniciabilità:**

- Sopra verniciabile con il medesimo prodotto in ogni momento
- Sopra verniciabile con altri prodotti dopo minimo 24-30 ore
- Non sopra verniciabile con vernici bicomponenti e con vernici a solvente a pennello

Precauzioni di utilizzo

Il prodotto è classificato: **F+ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE e Xi IRRITANTE.**

Indicazioni più dettagliate sulla SCHEDA DI SICUREZZA.

Cicli Applicativi

SUPERFICI FERROSE-GHISA	ACCIAIO-LAMIERA ZINCATA
1.Eliminare l'eventuale ruggine 2.Vernice Antiruggine	1.Vernice Antiruggine
ALLUMINIO-OTTONE-BRONZO-RAME	
1.Vernice Antiruggine	

Caratteristiche ed informazioni Tecniche			
Dati Principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa	Metodo	U.M.	Valori tipo
ASPETTO E FINITURA DEL FILM SECCO			
Aspetto Brillante	MP 004	Gloss	88- 92
Aspetto Satinato	MP 004	Gloss	30-40
Aspetto Opaco	MP 004	Gloss	2-6
DATI PRINCIPALI VERNICE			
Tipo di Legante	100% Acrilico Puro		
Gamma Colori	Disponibile nella Gamma Colori Brillante, Opaco		
Passate incrociate consigliate per una buona protezione	MP 012	N° passate	4-8 secondo lo stato del supporto
Spessore secco consigliato con 4 passate incrociate	ISO 2808	Micron	13-15
ESSICCAZIONE CON 4 PASSAGGI INCROCIATI			
Essiccazione fuori polvere	MP 016	Min	7-10
Essiccazione secco al tatto	MP 016	Min	15-25
Essiccazione in profondità	MP 016	Ore	24-36 in funzione dello spessore
DATI PRINCIPALI BOMBOLA			
Pressione di vapore a 20°C	Manometro	Bar	5 ± 0,2
Pressione di esercizio della bombola	Manometro	Bar	10
Pressione di deformazione della bombola	Manometro	Bar	15
Pressione di scoppio della bombola	Manometro	Bar	18
Punto d'infiammabilità del propellente GPL		°C	Inferiore a -50°C
Auto-Infiammabilità dei Solventi		°C	Superiore a 300°C
Natura del Propellente	Butan-Isobuta-Propano		
Natura dei Solventi	Organici a Natura non aromatica. Esente da Xilene e Toluene		
Sistema di Erogazione	Valvola Autopulente		
Conservazione	Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata fino a 10 anni dalla data di consegna al Rivenditore.		
Contenuto COV/VOC	670 g/l		

LE IMMAGINI SONO SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.