

MULTI-STAR

Stucco Poliestere 2K multifunzionale
universale Codice: 321.1001

Multi-Star è un moderno stucco poliestere a grana fine, multifunzionale e universale, formulato appositamente per il riempimento e l'adesione ottimale su supporti in alluminio, lamiera zincata, acciaio e laminati in poliestere e vetroresina. Questo stucco è caratterizzato da una facile lavorabilità sia in alti spessori che in rasature sottili. Nel caso di alti spessori applicarlo in più passate. Può anche essere usato come stucco di finitura, lasciando una superficie liscia e senza pori. Ottimamente carteggiabile a secco sia a mano che a macchina senza intasare la carta abrasiva.

Viscosità a 20°C: pastoso

Contenuto VOC: 2004/42/IIB (b) (250): <250 g/L

Densità: 1,840-1,860 Kg/L

Colore: giallo-beige

Campo di impiego:

Per tutti i settori in cui si utilizzano particolari in alluminio, leghe leggere, lamiera zincata, acciaio, ferro, vetroresina. Specificamente indicato per la riparazione di:

- Automobili
- Veicoli Commerciali e Industriali
- Vagoni ferroviari
- Autobus, Pulman
- Motocicli, Scooter
- Camper, Caravan
- Industria

Modalità di utilizzo:

La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e irruvidita per un'adesione ottimale.



Aggiungere il 2-3% in peso di induritore BPO.

Nota: Usare troppo induritore può portare alla macchiatura della finitura.



Applicazione manuale a spatola

Pot-life: 3-5 minuti a +20°C

E' sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a +15°C.

La temperatura sopra i 20°C riduce la durata della miscela e accelera il tempo di essiccazione.



Tempo di essiccazione: 20 minuti a +20°C



Carteggiatura manuale a secco con P120-P320



Carteggiatura a macchina a secco con P120-P320

Per via dell'elevata sensibilità all'acqua della resina poliestere, tutti gli stucchi poliestere devono essere carteggiati solo a secco. In caso di carteggiatura a umido, l'acqua deve essere lasciata evaporare completamente.

Confezione di vendita:

Padella a tutta apertura da 1,800 Kg
Codice: 321.1001.1
Cartoni da 10 pezzi (compreso induritore)

Barattolo da 250 g
Codice: 321.1001.02
Cartoni da 24 pezzi (compreso induritore)

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +18 a +20°C. Il prodotto così conservato ha una durata di circa 12 mesi dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.