

byko-test Lite 3791

CODICE: 401.0036

Spessimetro per film asciutti

Il byko-test lite è uno spessimetro di film su supporti Ferrosi e Non-Ferrosi con un design compatto per un facile utilizzo. L'involucro dello strumento è di un materiale resistente agli impatti.

Il byko-test lite è intuitivo. I tasti operativi sono grandi per chi usa i guanti. Riconosce automaticamente il substrato e cambia le impostazioni corrette. Uno spegnimento automatico assicura una lunga durata della batteria.

Il grande display a colori retroilluminato è leggibile in condizioni di illuminazione alte e basse. Il display ruota automaticamente in base alla posizione di lettura.

Nella modalità statistica vengono mostrati media, minimo, massimo e deviazione standard. Le misure vengono salvate automaticamente e sono scaricabili su un PC con il cavo USB e il software opzionali.

- Design compatto per operazioni con una mano
- Display a colori con rotazione a 90° e 180°
- Riconoscimento automatico del substrato
- Punta della sonda di rubino resistente all'usura
- Calibrazione del punto zero
- Blocco tastiera per misurare soltanto
- Impostazioni di tolleranze Alto/Basso per il Passa/Non Passa
- Modalità statistica con memoria di 1000 misure
- Modalità di misura in continuo
- Modo stabilità informa l'operatore quando lo strumento viene mosso per evitare letture errate



Norme

ASTM	B 499, D 1186, D 1400, D 7091
BS	3900 Part C5, 5411 (3,11)
DIN	50981, 50984
DIN EN ISO	2360, 2808
EN ISO	2178

Informazioni per l'ordine

COD.	Descrizione
401.0036	byko-test lite 3791 Certificato acquistabile a parte

Dotazione standard:

3791:

Strumento
Piastrine di azzeramento (Fe & NFe),
Spessore di calibrazione (1)
2 batterie AA, Manuale, Valigetta

Accessori

N° di cat.	Descrizione
3798	Software byko-test
3799	Cavo USB, byko-test

Specifiche tecniche

Substrato Fe	Acciaio o ferro
Substrato NFe	Metalli non-magnetici come: alluminio, rame, ottone, zinco, acciaio inox
Range di misura della spessore	0 - 2000 microns 0 - 79 mils
Accuratezza	± 2 microns + 3% del valore misurato ±0.78 mils + 3% del valore misurato
Curvatura minima	Convesso 5 mm (0.20 in) Concavo 30 mm (1.2 in)
Substrato minimo della spessore	Fe: 0.2 mm (0.008 in) NFe: 0.05 mm (0.002 in)
Memoria	1000 letture
Dimensioni	115 x 67 x 44 mm (4.53 x 2.65 x 1.75 in)
Peso	160g (5.6 oz)