

Scheda Tecnica

Pagina 1 di 2

Data di emissione: 30/09/2006 Ultima variazione: 06/12/2022

RX 04 COMPOUND FINE

Pasta abrasiva fine - 780.1400



Pasta abrasiva a base acqua, a grana fine, dotata di un perfetto equilibrio tra potere mordente e potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile. Indicata anche per plexiglass e vetro acrilico.

Non contiene siliconi

Campo di impiego

Elimina i difetti nella verniciatura di ritocco appena eseguita e nelle vernici indurite. Ideale per lucidare dopo la carteggiatura a umido a partire dalle grane P2000- P3000 (con cuffia di lana).

Rimuove rapidamente e facilmente i graffi, donando ottima brillantezza. Su veicoli con colori scuri lucidare se necessario una seconda volta con il Polish abrasivo antialone RX 06. Per finire usare il Polish di finitura RX 08 Star Finish. Applicabile a mano o con rotorbitale con tampone morbido nero.

- ✓ Eliminazione di segni di carteggiatura delle grane P2000-P3000
- ✓ Fumi di spruzzatura
- ✓ Leggera ossidazione
- ✓ Vernici opache
- ✓ Superfici leggermente graffiate

Modalità di utilizzo

Applicare una piccola quantità di RX 04 sulla zona carteggiata della verniciatura. Utilizzare con lucidatrice a giri variabili (1000-1600 giri/minuto su verniciature fresche) con il tampone di lucidatura blu (duro) o la cuffia di lana inumiditi. Non esercitare pressione su verniciature fresche. Su verniciature più vecchie ben essiccate aumentare il numero dei giri e la pressione, se necessario aggiungendo pasta RX 04. Lucidare fino all'esaurimento della pasta abrasiva. Rimuovere i residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici riscaldate.
- ✓ Applicare a macchina. Si consiglia l'uso di una lucidatrice con variatore di velocità.
- ✓ Eliminare i residui con un panno mordido in microfibra .

Tipologia e colore	Vernice pastello	Vernice doppio	Vernice chiara	Vernici vecchie	Vernici nuove
della vernice	monostrato scuroP	strato scura	(Mono e D.S.)	deteriorate	leggermente rigate
Eliminare i difetti di	P2000 - P3000	P2000 - P3000	P2000 - P3000		
verniciatura con carta	ad umido	ad umido	ad umido	8	
1° Fase	Pasta abrasiva RX 04 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 04 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 04 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 04 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Non occorre usare pasta abrasiva. Usare RX 06 con cuffia di lana
2° Fase	RX 06 con tampone				
Se necessario	Bianco (medio)	Bianco (medio)	Bianco (medio)	Bianco (medio)	
Finizione	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 20 con panno in mcrofibra



Importatore e distributore esclusivo per l'Italia: SISTAR s.a.s.



Scheda Tecnica

Pagina 2 di 2

Data di emissione: 30/09/2006 Ultima variazione: 06/12/2022

Confezione di vendita:

Bottiglia da 1 Kg in cartone da 4 pezzi - Codice: 780.1400

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.

