

POLI-STAR 60™
Codice: 304.0533

Adesivo sigillante monocomponente strutturale ad alta coesione a base di **MS Polymer**, neutro e indurente con l'umidità; espressamente indicato per il fissaggio strutturale rapido di parabrezza e vetrature nel settore della produzione e ricondizionamento di mezzi di trasporto.

Il prodotto possiede tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia **MS Polymer**:

- Assenza di solventi e isocianati.
- Ritiro pressoché nullo.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte temperature (+120°C).
- Reazione neutra, assenza di odore.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Polimerizzazione rapida e alta viscosità consentono la movimentazione delle parti incollate in tempi estremamente brevi.
- Adesione eccellente su parabrezza senza primer e sulla maggior parte dei supporti impiegati in carrozzeria e cantieri come lamiere zincate, alluminio, vetroresina, acciaio inox e metalli verniciati.

Campo di impiego:**SETTORE AUTOMOTIVE**

- Montaggio parabrezza e vetrature nella produzione di imbarcazioni, veicoli ferro/tramviari, caravan e camper, veicoli isothermici, velivoli e componenti aereospaziali.
- Montaggio e sostituzione di parabrezza con fermo veicolo breve certificato **Thatcham** secondo **FMVSS212** crash test a 60 minuti con doppio airbag (tenuta incollaggio 100%).

LIMITAZIONI:

- Le applicazioni in immersione continua in acqua vanno verificate con l'area tecnica di Sistar.
- Non idoneo per giunti all'interno di piscine ed aree adiacenti con contatto continuo con l'acqua della piscina.
- Non deve essere impiegato a contatto con alimenti, con materiali che trasudino sostanze oleose o plastificanti.
- Non deve inoltre essere applicato in spazi completamente chiusi, privi di esposizione all'umidità atmosferica.
- Non è specifico per sigillature su marmo e pietra naturale, nel caso si raccomandano prove preventive di compatibilità.
- Non usare in condizioni estreme di temperatura, su superfici umide, gelate, contaminate, non usare su substrati eccessivamente acidi o basici. Non idoneo per applicazioni su rame naturale.



Dati tecnici:

Polimeri e sistema di polimerizzazione:	MS Polymer, alcoxy
Consistenza:	Pastosa
Temperatura di applicazione:	+5°C / +35°C
Peso specifico:	1,5 kg/dm ³
Durezza Shore A:	65
E-modulus (10%)	5 MPa
Modulo al 100% (DIN 53504):	2 MPa
Carico di rottura (DIN 53504):	3 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504):	300%
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73):	20 N/mm
Formazione di pelle (20°C 50% U.R.):	15 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.):	3 mm. / 24 h.
Fermo veicolo (FMVSS212 - 2 AIRBAG):	60 minuti

Riferimenti certificazioni:

POLI-STAR 60 è stato testato da Thatcham secondo FMVSS212: crash test a 60 minuti con doppio airbag (tenuta incollaggio 100%).

POLI-STAR 60 è stato valutato CONFORME ai requisiti EN 45545-2: 2013 tabella 5 R1 & R7 HL1-3, utilizzato come monocomponente.

Modalità di utilizzo:

Preparazione delle superfici: su vetri ceramizzati, metalli grezzi puliti e sgrassati e sulla maggior parte dei metalli verniciati, **POLI-STAR 60** può essere applicato direttamente senza preventiva applicazione di primer.

Per meglio assicurare la perfetta pulizia delle superfici su cui si deve realizzare l'aggrappaggio del prodotto, si consiglia di eseguire:

Nel caso di sostituzione parabrezza eliminare il sigillante esistente proseguendo la preparazione della superficie come sopra indicato. All'occorrenza è possibile lasciarne uno strato $\leq 1\text{mm}$, non pulire con sgrassanti o diluenti aggressivi, e proseguire come sopra lasciando intatto il taglio.

Applicazione del sigillante: applicare un cordolo di sigillante sul vetro o sul telaio, quindi riposizionare immediatamente il vetro entro 10 - 15 minuti nella esatta posizione.

Nel caso di utilizzo di **POLI-STAR 60** per riempimento giunti, dopo la asportazione con spatola dell'eccesso spruzzare abbondantemente acqua e sapone e lisciare.

Pulizia: attrezzi sporchi di **POLI-STAR 60** si possono pulire con i panni pulenti **CLEAN UP (codice 152.5100)**. Una volta polimerizzato **POLI-STAR 60** può solo essere asportato meccanicamente.

Avvertenze: nell'utilizzo in cartuccia si consiglia l'impiego della pistola pneumatica con pistone telescopico o della pistola elettrica. L'applicazione del prodotto può risultare difficoltosa con l'impiego di pistole manuali o ad aria di tipo tradizionale.

Salute e sicurezza:

Consultare la scheda di sicurezza.

Confezione di vendita:

Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
Il prodotto può aumentare di viscosità durante lo stoccaggio.

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.